ACIMENTEIRADOLOURO

FICHE TÉCHNIQUE DU PRODUIT

CE

PEDRAS TOSCAS

unité: mm



MOD. 560 - 500x400x30



MOD. 570 - 900x225x50



MOD. 578 - 500x250x30

Dimensions et photo de la Pièce



MOD.578/7

Caractéristiques du Produit et Palettisation

Couleurs Disponibles	560/2 570/2 578/2	560/4 570/4 578/4	560/7 570/7 578/7

Mod. Pedra Tosca	MOD. 560	MOD. 570	MOD. 578
Quantité par palette	-	-	-
Pièces par m²	-	-	-
Pièces par palette	76 unités	48 unités	96 unités
Poids par Pièce	12 kg	20 kg	8,5 kg
Poids par m²	-	-	-
Poids par Palette	912 kg	960 kg	816 kg

Spécifications Techniques

EN 1339 – "Specifications pour Dalles Préfabriquées en Béton"

Utilisation Prévue	Intérieur	Extérieur
Emission d'Amiante	Conforme	Ne s'applique pas
Résistance à la rupture (MPa)	≥ 3,5	≥ 3,5
Résistance à la Glissance ou a Dérapage	Satisfaisante	Satisfaisante
Conductivité Thermique [W/(mk)]	1,24	Ne s'applique pas
Performance au Feu en Extérieur	Ne s'applique pas	Ne s'applique pas
Durabilité	Satisfaisante	Satisfaisante
Réaction au feu	Classe A1	Ne s'applique pas

Responsable Téchnique	Conçus par	Ref.ª FTP	Date
Vítor Silva	Bruno Veloso	PTOS_001_FR	04-11-2020

A Cimenteira do Louro, S.A. | Ap. 163 E.C. Famalicão
4761-926 V.N. Famalicão, Portugal | Tel. (+351) 252 301 900
www.aclweb.pt
acl@aclweb.pt

Étant donné les caractéristiques des inertes et sa reproduction photographique, il peut y avoir de légères variations en ce qui concerne la taille des particules et la tonalité.