ACIMENTEIRADOLOURO

FICHE TÉCHNIQUE DU PRODUIT

TEIRA Éléments Plans et Coins

unités: mm

Photo des pièces







Épaissuer ≈ **25 mm**
Dimensions des Pièces - Éléments Plans (variable)

Épaissuer ≈ **25 mm**
Dimensions des Pièces – Coins (variable)

Étant donné les caractéristiques des inertes et sa reproduction photographique, il peut y avoir de légères variations en ce qui concerne la taille des particules et la tonalité.



Caractéristiques du Produit et Palettisation

Couleurs Disponibles T 08  T 46  T 47  T 51  T 52 

Type de Produit	**Éléments Plans**	**Coins**
Quantité par Palette	18 m²	45 ml
Quantité par Boîte	0,60 m²	1,50 ml
Nº Boîte par Palette	30 boîtes	30 boîtes
Poids par m²	50 kg	20,7 kg
Poids par Boîte	30 kg	27 kg
Poids par Palette	954 kg avec la palette	962 kg avec la palette

Spécifications Techniques

Évaluation du Produit	EN 14618	Revêtement en béton
Qualité de Surface	EN 14617-16	Inspection Visuelle
Dimensions et Géométrie	EN 14617-16	Tolérances ± 5 mm
Absorption D'Eau Maximum	EN 14617-1	≤ 10 %
Apparent Moyenne Densité	EN 14617-1	1700 ±50kg/m³
Résistance Gel Degel **Résistance à Flexion** Après 25 Cycles	EN 14617-5 EN 14617-2	Conforme Sons Alteration
Résistance Chocs Thermiques **Résistance à Flexion** Après 20 Cycles	EN 14617-6 EN 14617-2	Conforme Sons Alteration
Résistance Minimale à la Flexion	EN 14617-2	6 MPa
Classe de béton **Résistance Minimale à la Compression**	EN 206 EN 12390-3	LC30/33 ≥ 33 N/mm²
L'absorption D'Eau Capillaire	EN 772-11	≤ 1 g/(m².s)

Responsable Téchnique:	**Élaborer:**	**Ref. FTP:**	**Date:**
Vítor Silva	Bruno Veloso	TEI_001_FR	12-07-2021

A Cimenteira do Louro, S.A. | Ap. 163 E.C. Famalicão – 4761-926 V.N. Famalicão, Portugal
www.aclweb.pt
acl@aclweb.pt