ACL ACIMENTEIRADOLOURO

FICHE TÉCHNIQUE DU PRODUIT

VÉNUS Éléments Plans et Coins

unités: mm

Photo des pièces







Épaisseur ≈ **20/50 mm**
Dimensions des Pièces - Éléments Plans (variable)

Épaisseur ≈ **20/50 mm**
Dimensions des Pièces – Coins (variable)

Étant donné les caractéristiques des inertes et sa reproduction photographique, il peut y avoir de légères variations en ce qui concerne la taille des particules et la tonalité.



Caractéristiques du Produit et Palettisation

Couleurs Disponibles	V 43 	V 44 	V 45 	V 50 
Type de Produit	**Éléments Plans**	**Coins**		
Quantité par Palette	24 m²	48 ml		
Quantité par Boîte	0,50 m²	1 ml		
Nº Boîte par Palette	48 boîtes	48 boîtes		
Poids par m²	±40 kg	±15 kg		
Poids par Boîte	±20 kg	±15 kg		
Poids par Palette	±990 kg avec la palette	±750 kg avec la palette		

Spécifications Techniques

Évaluation du Produit	EN 14618	Revêtement en béton
Qualité de Surface	EN 14617-16	Inspection Visuelle
Dimensions et Géométrie	EN 14617-16	Tolérances ± 5 mm
Absorption D'Eau Maximum	EN 14617-1	≤ 10 %
Apparent Moyenne Densité	EN 14617-1	1700 ±50kg/m³
Résistance Gel Degel **Résistance à Flexion** Après 25 Cycles	EN 14617-5 EN 14617-2	Conforme Sons Alteration
Résistance Chocs Thermiques **Résistance à Flexion** Après 20 Cycles	EN 14617-6 EN 14617-2	Conforme Sons Alteration
Résistance Minimale à la Flexion	EN 14617-2	6 MPa
Classe de béton **Résistance Minimale à la Compression**	EN 206 EN 12390-3	LC30/33 ≥ 33 N/mm²
L'absorption D'Eau Capillaire	EN 772-11	≤ 1 g/(m².s)

Responsable Téchnique:	**Élaborer:**	**Ref. FTP:**	**Date:**
Vítor Silva	Bruno Veloso	VEN_002_FR	09-03-2020

A Cimenteira do Louro, S.A. | Ap. 163 E.C. Famalicão – 4761-926 V.N. Famalicão, Portugal
www.aclweb.pt
acl@aclweb.pt