ACIMENTEIRADOLOURO

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

CAPEAMENTOS mod. 305 | mod.306 | mod. 307 e mod. 308


unidade: mm



Mod. 305
1000x200x40



Mod. 307 e 308
1080x540x40
1140x540x40



Fotografia – Pormenor parte de trás da peça



Mod. 306
1000x350x40

Dimensões e Fotografias das Peças

Características do Produto e Paletização

Cores Disponíveis (outras Sob consulta)

10 

Dimensões	Peso Médio por Peça
1000x200x40	± 19 kg
1000x350x40	± 34 kg
1080x540x40	± 56 kg
1140x540x40	± 60 kg

Especificações Técnicas

Uso Pretendido	**Capeamento de Muro Exterior**	
Máxima Absorção de Água	EN 14617-1	≤ 10 %
Densidade Média Aparente	EN 14617-1	1700 ±50 kg/m³
Resistência ao Gelo Degelo **Resistência à Flexão** (após 25 ciclos)	EN 14617-5 EN 14617-2	Aprovado Sem Alteração
Resistência ao Choque Térmico **Resistência à Flexão** (após 20 ciclos)	EN 14617-6 EN 14617-2	Aprovado Sem Alteração
Resistência Mínima à Flexão	EN 14617-2	6 MPa
Classe de Betão **Resistência Mínima à Compressão**	EN 206 EN 12390-3	LC30/33 ≥ 33 N/mm²
Absorção Água por Capilaridade	EN 772-11	≤ 1 g/(m².s)

Aprovado:	Elaborado:	Ref. FTP:	Data:
Vítor Silva	Joana Ferreira	CAPO_001	05-08-2020

A Cimenteira do Louro, S.A. | Ap. 163 E.C. Famalicão – 4761-926 V.N. Famalicão, Portugal
www.aclweb.pt
acl@aclweb.pt

Dadas as características dos agregados de origem de pedra natural e a sua reprodução fotográfica, poderão existir ligeiras variações de granulometria e de tonalidade.