
ACIMENTEIRADOLOURO

Ficha Técnica


Cubus

MOD. 845





Dimensões do produto



Dimensões (mm)

Cores disponíveis



CB 27 N | CB 23 N | CB 22 N | CB 30 N

O Revestimento Natural apresenta variações na superfície de cada peça, assim como entre as diferentes peças. Nenhuma peça de revestimento natural é igual à outra, assim como não é igual à amostra. A superfície do betão pode ainda apresentar reentrâncias provocadas pelas bolhas de ar. Estas são propriedades naturais do betão.

Características do Produto

Dimensões	**300x300x15-20 mm**
m² por Palete	38,88 m²
m² por Caixa	1,08 m²
Nº Peças por m²	12 unidades
Nº Peças por Caixa	12 unidades
Nº Caixas por Palete	36 caixas
Peso Médio por m²	± 24 kg
Peso Médio por Caixa	± 30 kg
Peso Médio por Palete	± 956 kg

Dadas as características dos agregados de origem de pedra natural e a sua reprodução fotográfica, poderão existir ligeiras variações de granulometria e de tonalidade.

Especificações Técnicas

Classificação do Produto	EN 14618	Revestimento em Betão
Qualidade da Superfície	EN 14617-16	Inspeção visual
Dimensões e Geometria	EN 14617-16	Tolerâncias ± 5 mm
Máxima Absorção de Água	EN 14617-1	≤ 10 %
Densidade Média Aparente	EN 14617-1	1700±50 kg/m³
Resistência ao Gelo Degelo e à Flexão (após 25 ciclos)	EN 14617-5 EN 14617-2	Aprovado Sem Alteração
Resistência ao Choque Térmico e à Flexão (após 20 ciclos)	EN 14617-6 EN 14617-2	Aprovado Sem Alteração
Resistência mínima à flexão	EN 14617-2	6 MPa
Classe de Betão Resistência Mínima à Compressão	EN 206 EN 12390-3	LC30/33 ≥ 33 N/mm²
Absorção Água por Capilaridade	EN 772-11	≤ 1 g/(m².s)

Aprovado	**Elaborado**	**Ref.ª FTP**	**Data**
Vítor Silva	Joana Ferreira	CB_001	28/05/2026