
ACL ACIMENTEIRADOLOURO

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

MÓDULO FLOREIRA SIENA 575x200x100

unidade: mm





Dimensões e Fotografia da Peça





Características do Produto e Paletização

Cores Disponíveis



SN01 SN02 SN03 SN04 SN05 SN06 SN07 SN08 SN09 SN10 SN11 SN12

Tipo de Produto	**Módulo Floreira Siena**
Dimensões	575x200x40
Quantidade por Palete	7,6 m²
Nº Peças por m²	10,5 unidades
Nº Peças por Palete	80 unidades
Peso Médio por Peça	±16,5 kg
Peso Médio por m²	±174 kg
Peso Médio por Palete	±1320 kg

Especificações Técnicas

Classificação do Produto	EN 14618	Revestimento em Betão
Qualidade da Superfície	EN 14617-16	Inspeção visual
Dimensões e Geometria	EN 14617-16	Tolerâncias ± 5 mm
Máxima Absorção de Água	EN 14617-1	≤ 10 %
Densidade Média Aparente	EN 14617-1	1700 ±50kg/m³
Resistência ao Gelo Degelo **Resistência à Flexão** (após 25 ciclos)	EN 14617-5 EN 14617-2	Aprovado Sem Alteração
Resistência ao Choque Térmico **Resistência à Flexão** (após 20 ciclos)	EN 14617-6 EN 14617-2	Aprovado Sem Alteração
Resistência Mínima à Flexão	EN 14617-2	6 MPa
Classe de Betão **Resistência Mínima à Compressão**	EN 206 EN 12390-3	LC30/33 ≥ 33 N/mm²
Absorção Água por Capilaridade	EN 772-11	≤ 1 g/(m².s)

Aprovado: Vítor Silva	**Elaborado:** Bruno Veloso	**Ref. FTP:** FLOR_001	**Data:** 05-08-2016

A Cimenteira do Louro, S.A. | Ap. 163 E.C. Famalicão – 4761-926 V.N. Famalicão, Portugal | Tel. (+351) 252 301 900

www.aclweb.pt

acl@aclweb.pt

Dadas as características dos agregados de origem de pedra natural e a sua reprodução fotográfica, poderão existir ligeiras variações de granulometria e de tonalidade.