
ACIMENTEIRADOLOURO


FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

NISA Elementos Planos 490 x 370 x 385 | Cantos 285 x 115 x 385

unidade: mm



Espessura **± 30/55 mm**
Dimensões da Peça - Elemento Plano



Espessura **± 30/55 mm**
Dimensões da Peça - Canto


NISA N08

Características do Produto e Paletização

Cores Disponíveis	**N 08** 	**N 11** 	**N 47** 
Tipo de Produto	**Elementos Planos**	**Cantos**	
Quantidade por Palete	13 m²	30,8 ml	
Quantidade por Caixa	0,65 m²	1,54 ml	
Nº Peças por m² / ml	6,15 unidades	2,6 unidades	
Nº Peças por Caixa	4 unidades	4 unidades	
Nº Caixas por Palete	20 caixas	20 caixas	
Peso Médio por m²	63 kg	23,38 kg	
Peso Médio por Caixa	40,70 kg	36,20 kg	
Peso Médio por Palete	840 kg c/palete	750 kg c/palete	

Especificações Técnicas

Classificação do Produto	EN 14618	Revestimento em Betão
Qualidade da Superfície	EN 14617-16	Inspeção visual
Dimensões e Geometria	EN 14617-16	Tolerâncias ± 5 mm
Máxima Absorção de Água	EN 14617-1	≤ 10 %
Densidade Média Aparente	EN 14617-1	1700±50 kg/m³
Resistência ao Gelo Degelo **Resistência à Flexão** (após 25 ciclos)	EN 14617-5 EN 14617-2	Aprovado Sem Alteração
Resistência ao Choque Térmico **Resistência à Flexão** (após 20 ciclos)	EN 14617-6 EN 14617-2	Aprovado Sem Alteração
Resistência Mínima à Flexão	EN 14617-2	6 MPa
Classe de Betão **Resistência Mínima à Compressão**	EN 206 EN 12390-3	LC30/33 ≥ 33 N/mm²
Absorção Água por Capilaridade	EN 772-11	≤ 1 g/(m².s)

Aprovado Vítor Silva	**Elaborado** Bruno Veloso	**Ref.ª FTP** NIS_001	**Data** 12-07-2021

A Cimenteira do Louro, S.A. | Ap. 163 E.C. Famalicão
4761-926 V.N. Famalicão, Portugal

www.aclweb.pt
acl@aclweb.pt

Dadas as características dos agregados de origem de pedra natural e a sua reprodução fotográfica, poderão existir ligeiras variações de granulometria e de tonalidade.