
ACIMENTEIRADOLOURO


FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

ROYAL Elementos Planos 350 x 185 x 10/30 | Cantos 230 x 80 x 10/30

unidade: mm



Espessura **± 10 a 30 mm**
Dimensões internas da Peça - Elemento Plano



Espessura ± **10 a 30 mm**
Dimensões internas da Peça - Canto


ROYAL RY08

Características do Produto e Paletização

Cores Disponíveis	RY01	RY03	RY04	RY08	RY09	RY10	RY12

Tipo de Produto	**Elementos Planos**	**Cantos**
Quantidade por Palete	30 m²	54 ml
Quantidade por Caixa	0,50 m²	0,90 ml
Nº Peças por m² / ml	16 unidades	6 unidades
Nº Peças por Caixa	8 unidades	5 unidades
Nº Caixas por Palete	60 caixas	60 caixas
Peso Médio por m²	33 kg	11,3 kg
Peso Médio por Caixa	16,5 kg	10,2 kg
Peso Médio por Palete	1020 kg c/palete	640 kg c/palete

Especificações Técnicas

Classificação do Produto	EN 14618	Revestimento em Betão
Qualidade da Superfície	EN 14617-16	Inspeção visual
Dimensões e Geometria	EN 14617-16	Tolerâncias ± 5 mm
Máxima Absorção de Água	EN 14617-1	≤ 10 %
Densidade Média Aparente	EN 14617-1	1700 ±50 kg/m³
Resistência ao Gelo Degelo **Resistência à Flexão** (após 25 ciclos)	EN 14617-5 EN 14617-2	Aprovado Sem Alteração
Resistência ao Choque Térmico **Resistência à Flexão** (após 20 ciclos)	EN 14617-6 EN 14617-2	Aprovado Sem Alteração
Resistência Mínima à Flexão	EN 14617-2	6 MPa
Classe de Betão **Resistência Mínima à Compressão**	EN 206 EN 12390-3	LC30/33 ≥ 33 N/mm²
Absorção Água por Capilaridade	EN 772-11	≤ 1 g/(m².s)

Aprovado	**Elaborado**	**Ref.ª FTP**	**Data**
Vítor Silva	Bruno Veloso	ROY_001	22-09-2020

A Cimenteira do Louro, S.A. | Ap. 163 E.C. Famalicão
4761-926 V.N. Famalicão, Portugal

www.aclweb.pt
acl@aclweb.pt

Dadas as características dos agregados de origem de pedra natural e a sua reprodução fotográfica, poderão existir ligeiras variações de granulometria e de tonalidade.