ACIMENTEIRADOLOURO

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

VÉNUS Elementos Planos e Cantos

unidade: mm

Fotografia das peças







Espessura ≈ **25/50 mm**
Dimensões da Peça - Elemento Plano (70cm² a 1500cm²)

Espessura ≈ **25/50 mm**
Dimensões da Peça – Canto (variável)



Características do Produto e Paletização

Cores Disponíveis V 43  V 44  V 45  V 50 

Tipo de Produto	Elementos Planos	Cantos
Quantidade por Palete	24 m²	48 ml
Quantidade por Caixa	0,50 m²	1 ml
Nº Caixas por Palete	48 caixas	48 caixas
Peso Médio por m²	40 kg	15 kg
Peso Médio por Caixa	20 kg	15 kg
Peso Médio por Palete	990 kg c/palete	750 kg c/palete

Especificações Técnicas

Classificação do Produto	EN 14618	Revestimento em Betão
Qualidade da Superfície	EN 14617-16	Inspeção visual
Dimensões e Geometria	EN 14617-16	Tolerâncias ± 5 mm
Máxima Absorção de Água	EN 14617-1	≤ 10 %
Densidade Média Aparente	EN 14617-1	1700 ±50 kg/m³
Resistência ao Gelo Degelo **Resistência à Flexão** (após 25 ciclos)	EN 14617-5 EN 14617-2	Aprovado Sem Alteração
Resistência ao Choque Térmico **Resistência à Flexão** (após 20 ciclos)	EN 14617-6 EN 14617-2	Aprovado Sem Alteração
Resistência Mínima à Flexão	EN 14617-2	6 MPa
Classe de Betão **Resistência Mínima à Compressão**	EN 206 EN 12390-3	LC30/33 ≥ 33 N/mm²
Absorção Água por Capilaridade	EN 772-11	≤ 1 g/(m².s)

Aprovado	Elaborado	Ref. FTP	Data:
Vítor Silva	Bruno Veloso	VEN_002	09-03-2020

A Cimenteira do Louro, S.A. | Ap. 163 E.C. Famalicão
4761-926 V.N. Famalicão, Portugal

www.aclweb.pt
acl@aclweb.pt

Dadas as características dos agregados de origem de pedra natural e a sua reprodução fotográfica, poderão existir ligeiras variações de granulometria e de tonalidade.